



BestSeal CE201

Hợp chất chặn nước rò rỉ, đóng rắn nhanh, gốc xi măng

Nov. 2019 Version

PHỤ GIA BÊ TÔNG, XI MĂNG - HÓA CHẤT CHỐNG THÂM - VỮA RỖT RỖT KHÔNG CO NGÓT - HẸN SÀN - KẾT NỐI - TRÁM BÍT - SỬA CHỮA - BẢO VỆ - HOÀN THIỆN ★ CEMENT AID - CONCRETE ADMIXTURE - WATERPROOFING - GROUTING - FLOORING - BONDING - SEALING - REPAIRING - PROTECTING - FINISHING

Mô tả:

BestSeal CE201 là hợp chất trộn sẵn, một thành phần có tính năng đóng rắn cực nhanh dùng để ngăn chặn tức thì sự rò rỉ của nước.
BestSeal CE201 được chế tạo từ xi măng đặc biệt và các loại hóa chất chuyên dụng khác, không chứa chloride nên không làm ăn mòn cốt thép.

Ứng dụng:

BestSeal CE201 thường được sử dụng để thi công trong các hạng mục như:

- Chặn nước áp lực tại các lỗ rò rỉ trên thành bể chứa nước .
- Chặn nước áp lực bị rò rỉ giữa các các vách đá, hay khe giữa bê tông và thép.
- Sử dụng tại các khe của đường xe điện ngầm, cống, đường hầm, đập nước....

Ưu điểm:

- Rất dễ thao tác, khi sử dụng chỉ cần trộn với nước sạch.
- Không cần sử dụng thiết bị thi công, có thể trộn bằng tay.
- Đóng rắn và phát triển cường độ rất nhanh.
- Khả năng kết dính rất tốt.
- Khả năng ngăn chặn nước tốt và chịu được áp lực nước cao.
- Không bị nứt, hay co ngót khi đóng rắn.
- Không chứa clorua, không gây ăn mòn cốt thép, an toàn khi sử dụng.
- Thân thiện với môi trường.

Kiểm nghiệm:

Các kết quả thí nghiệm được thực hiện theo điều kiện khí hậu Việt Nam.

Thông số kỹ thuật:**Dạng tồn tại:**

Bột mịn, khô.

Màu sắc:

Xám xi măng

Hàm lượng Chloricde:

Không có.

Tỷ lệ trộn:

BestSeal CE201: Nước = 1.0 : (0.15 ÷ 0.20) (theo khối lượng)

Thời gian đông cứng:

45 ÷ 90 giây (tùy theo nhiệt độ môi trường và lượng nước trộn)

Khối lượng thể tích:

1.25 ± 0.02 kg/lít.

BESTMIX CORPORATION**HEAD OFFICE:**

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web:bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235

Khối lượng riêng: 3.20 ± 0.02 kg/lít.

Điều kiện bảo quản: Bao đóng kín, để nơi thoáng mát, khô ráo.

Thời gian bảo quản: Tối thiểu 12 tháng.

Đóng gói: 0.5; 1,0; 5,0 kg/bao

Thi công:

- Đục bê tông hoặc đá hình chữ U xung quanh nơi rò rỉ nước. Lưu ý phải làm sạch những mảnh vụn vỡ, tạp chất & bề mặt cần trám bằng nước trước khi thi công.
- Nền cho BestSeal CE201 vào nước, trộn bằng tay với số lượng phù hợp vừa đủ sử dụng cho đến khi đồng nhất (không bị vón cục) và thi công ngay tức thì.
- Trám hỗn hợp vừa trộn vào vị trí đã đục sẵn, trám từ bên ngoài & thi công dần vào trung tâm nơi rỉ nước. Phải chặn các nơi bị rò rỉ nhỏ trước và dùng tay giữ chặt cho đến khi hỗn hợp đóng rắn. Sau đó loại bỏ lớp BestSeal CE201 dư ở bề mặt.
- Trường hợp áp lực nước hoặc kích thước lỗ rò rỉ quá lớn, phải chặn sơ bộ bằng chốt gỗ hoặc các vật liệu thích hợp trước khi áp dụng BestSeal CE201.

Thi công:

- Vệ sinh thiết bị và dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi thi công
- BestSeal CE201 có tính kiềm. Không nên để da tiếp xúc lâu với sản phẩm
- Khi bị văng vào mắt, mũi, miệng, phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp

Vệ sinh, an toàn:

Chú ý: Không được trộn BestSeal CE201 với các loại phụ gia, cát hay xi măng khác.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

BESTMIX CORPORATION

HEAD OFFICE:

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web:bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235