

# Buildmix BM-05

## Chất biến đổi gỉ BM-05

### Mô tả

**BM-05** là chất dùng để tẩy, làm sạch gỉ thép và bảo quản thép khỏi bị gỉ.

### Hướng dẫn sử dụng

- Bề mặt thép trước khi xử lý bằng **BM-05** cần được thổi sạch bụi bẩn, dầu mỡ và làm khô.
- Ghi chú:** Với thép bị gỉ nặng, xếp cây thép thành hàng sát nhau trên nền, dùng máy đánh gỉ cầm tay tẩy sơ bộ gỉ vảy, đất bám trên bề mặt thép trước khi sử dụng phun hoá chất tẩy gỉ (khi tẩy xong một mặt của nửa cây sắt, xoay cây thép lại để đánh nửa kia của cây sắt)
- Thi công **BM-05** bằng chổi quét hoặc phun lên bề mặt thép cần xử lý (tuỳ theo mức độ gỉ, có thể phải làm vài ba lần trong khoảng 20 ÷ 30 phút).
- Thi công trong điều kiện khô ráo, tránh để thép tiếp xúc với nước khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn (sản phẩm khô hoàn toàn khoảng 24 giờ).
- Lượng dùng để bảo quản thép chưa gỉ (loại A) thông thường là 1lít **BM-05** cho 10 ÷ 12m<sup>2</sup> thép.
- Lượng dùng để xử lý thép gỉ (loại B và C) là 1lít **BM-05** cho 06 ÷ 10 m<sup>2</sup> thép.

### Tính năng kỹ thuật

- Không gây ăn mòn cốt thép.
- Sản phẩm có tác dụng làm sạch gỉ thép đến loại C (gỉ vảy mỏng) theo phân loại TCXDVN-334 : 2005.
- Không gây ảnh hưởng xấu tới lực bám dính giữa cốt thép và bê tông.
- Thời gian bảo quản thép: 06 tháng đối với môi trường thông thường, 01 tháng đối với môi trường biển và công nghiệp.
- Thời gian khô se mặt: 1 ÷ 2 giờ và khô hoàn toàn 24 giờ.

### Đặc tính sản phẩm

Hình dạng sản phẩm	Dạng lỏng
Màu sắc	Xanh nhạt
Độ pH	2 ÷ 3
Tỷ trọng	1,27 ± 0,03 (kg/cm <sup>3</sup> )

### Đóng gói

Can 5 lít, 10 lít, 20 lít hoặc phuy 200 lít.

### Thời hạn sử dụng

Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện bảo quản trong bao bì đóng kín, ở nơi khô ráo và thoáng mát.

### Sức khỏe và an toàn

Nên sử dụng mắt kính, găng tay bảo vệ hoặc các thiết bị an toàn. Trong trường hợp bị bắn vào mắt hoặc da bị tiếp xúc nhiều quá, hãy rửa nước nhiều lần. Nếu có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, hãy hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ.

