

MasterTop[®] 100

Sản phẩm xoa cứng nền cốt liệu tự nhiên

MÔ TẢ

MasterTop 100 là sản phẩm dạng bột trộn sẵn, được sử dụng để rắc lên bề mặt bê tông còn ướt sau khi đã được xoa phẳng. **MasterTop 100** làm tăng đáng kể khả năng kháng mài mòn, đồng thời tạo màu và tăng tính thẩm mỹ cho bề mặt sàn.

Sản phẩm được sản xuất dựa trên cốt liệu tự nhiên đã chọn lọc, có độ kháng mài mòn cao, sử dụng với chất kết dính thủy lực và bột màu kháng kiềm có độ bền màu cao. **MasterTop 100** được sản xuất với nhiều màu sắc khác nhau tùy theo yêu cầu.

ỨNG DỤNG

MasterTop 100 được sử dụng cho các sàn công nghiệp không chịu tác động mạnh của hóa chất; yêu cầu tính thẩm mỹ và độ chống mài mòn cao. Phạm vi ứng dụng bao gồm:

- Các công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ
- Tầng hầm, hầm ngầm
- Xưởng cơ khí
- Kho bãi
- Hành lang, đại sảnh
- Trường học
- Bãi đậu xe
- Các khu vực bốc dỡ hàng hóa

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG

Màu sắc đa dạng và đồng đều Tạo độ thẩm mỹ cao cho môi trường làm việc

Bột màu kháng kiềm và bền màu Màu sắc bền, không bị phai.

Độ chống mài mòn cao Giảm thiểu chi phí bảo trì sàn nhà xưởng

Bề mặt đặc chắc Giảm thiểu sự thấm thấu của dầu, nhớt, dễ dàng lau chùi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	: Bột chảy tự do
Độ cứng theo thước Moh	: 7 - 8
Độ chống mài mòn, bánh xe 1kg H22 (ASTM D 4060 - 1000 vòng)	: < 1000 mg

Thông số trên là điển hình và dựa trên điều kiện được kiểm soát ở phòng thí nghiệm. Thông số thực tế tại địa điểm thi công có thể sai lệch với các giá trị này, tùy thuộc vào điều kiện thực tế.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo "Hướng dẫn sử dụng **MasterTop[®] 100**" của BASF được cung cấp tại các văn phòng đại diện của công ty ở địa phương.

Chuẩn bị bê tông

Bê tông sàn phải có cường độ nén tối thiểu 25MPa ở 28 ngày, hàm lượng khí tối đa là 3%. Bê tông không chứa chloride canxi.

MasterTop 100 được sử dụng như một sản phẩm dạng bột rắc trên bề mặt bê tông khi còn ướt sau khi đã được xoa phẳng.

DỮ LIỆU ƯỚC TÍNH

Mức tiêu thụ của **MasterTop 100** tùy thuộc vào điều kiện chịu tải của sàn. Có thể tham khảo các mức tiêu thụ sau đây.

Trọng tải	Mức tiêu thụ
Trọng tải nhẹ	3 Kg/m ²
Trọng tải trung bình	4 Kg/m ²
Trọng tải nặng	5 Kg/m ²



We create chemistry

MasterTop[®] 100

ĐÓNG GÓI

MasterTop 100 được đóng gói trong bao 25 kg. Có màu xám tự nhiên và các màu khác.

HẠN DÙNG

MasterTop 100 có thời hạn sử dụng 12 tháng. Tránh ánh sáng trực tiếp, bảo quản trên pallet cách địa để tránh nước mưa.

LƯU Ý

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chất gây nguy hại đối với sức khỏe cũng như cách thức xử lý và sử dụng sản phẩm này một cách an toàn, xin vui lòng tham khảo Bảng Dữ liệu an toàn hóa chất BASF (MSDS) từ văn phòng hoặc trên trang web của chúng tôi.

® = registered trademark of BASF group in many countries

MAP # MasterTop 100 v1. 0916

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu **BASF** dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tế. Do các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, không đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy và tính đầy đủ (thể hiện trực tiếp hoặc ngụ ý) theo yêu cầu pháp luật. Người sử dụng cần phải kiểm tra mức độ thích hợp của sản phẩm theo từng trường hợp.

LƯU Ý

Dịch vụ hiện trường không bao gồm nhiệm vụ giám sát. Các chủ sở hữu, kỹ sư hoặc nhà thầu có thể theo dõi, sửa đổi hoặc từ chối những lời đề nghị bằng miệng hoặc bằng văn bản của BASF vì họ chứ không phải BASF có trách nhiệm thực hiện các quy trình phù hợp với từng ứng dụng cụ thể.

BASF Vietnam Co., Ltd.

Head Office
12 Tu Do Boulevard, VSIP
Thuân An, Bình Dương
Vietnam

HCMC Branch
Saigon Trade Center, #1101
37 Ton Duc Thang, Dist. 1, HCMC,
Vietnam

Ha Noi Branch
Charm Vit Tower, #11- 12
117 Tran Duy Hung,
Cau Giay dist., Hanoi, Vietnam

Da Nang Branch
Hanoi Tourist Bldg., 6th fl, 10 Hai
Phong
Hai Chau dist., Danang
Vietnam

Phone: +84 274 3743100
Fax: +84 274 3743200

Phone: +84 2 83824 3833
Fax: +84 283824 3832

Phone: +84 24 3974 3767
Fax: +84 24 3974 3766

Phone: +84 236 3652069
Fax: +84 236 3652138

www.master-builders-solutions.basf.vn