



July 2018 Version

BestHard SS150

Hợp chất gia cường độ cứng và kháng bụi cho bề mặt bê tông

Mô tả :	BestHard SS150 là hợp chất silicate vô cơ hoạt tính, một thành phần, có tác dụng gia cường độ cứng bề mặt bê tông, đặc biệt cho bê tông nền, sàn làm tăng khả năng kháng mài mòn, kháng phát sinh bụi trong quá trình sử dụng bê tông.
Ứng dụng :	Nền sàn nhà xưởng công nghiệp, kho chứa, garage, bãi đậu xe, ...những nơi có yêu cầu cao chống mài mòn, chống phát sinh bụi cho bề mặt bê tông.
Ưu điểm :	<ul style="list-style-type: none"> • Trộn sẵn, một thành phần nên rất dễ sử dụng. • Khả năng thẩm thấu cao, hoạt tính mạnh. • Gia tăng đáng kể độ cứng, khả năng chống mài mòn, chống phát sinh bụi cho bề mặt bê tông. • Nâng cao khả năng làm sạch, chống nhiễm bẩn cho bề mặt bê tông. • Không màu, không mùi, không làm thay đổi màu sắc bề mặt bê tông. • Thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời. • Không độc hại, thân thiện với môi trường.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Dạng tồn tại:	Chất lỏng nhớt không màu
Đóng gói:	25 L/can; 210 L/phuy; 1000 L/bồn
Điều kiện lưu trữ:	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ môi trường: +5°C ÷ +30°C
Thời gian lưu trữ:	24 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được lưu trữ đúng điều kiện bảo quản và chưa khai
Hàm lượng rắn:	24% (theo trọng lượng)
Hàm lượng VOC:	0 g/l
Tỷ trọng:	1.20 ± 0.05 kg/l
pH:	10 ÷ 13
Định mức sử dụng:	0.15 ÷ 0.25 lít/m ² (Tùy thuộc vào trạng thái bề mặt bê tông)

PHỤ GIA & HÓA CHẤT XÂY DỰNG BESTMIX CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES
 PHỤ GIA BÊ TÔNG, XI MẮNG - HÓA CHẤT CHỐNG THÂM - VUA RỐT KHÔNG CO NGÓT - NỀN SÀN - KẾT NỐI - TRÁM BÍT - SỬA CHỮA - BẢO VỆ - HOÀN THIỆN ★ CEMENT AID - CONCRETE ADMIXTURE - WATERPROOFING - GROUTING - FLOORING - BONDING - SEALING - REPAIRING - PROTECTING - FINISHING

BESTMIX CORPORATION

HEAD OFFICE:

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web:bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khả năng thấm thấu:	2.0 ÷ 7.0 mm (Tùy thuộc vào trạng thái bề mặt bê tông)
Tăng độ chống mài mòn:	25.0 ÷ 40.0 % (Tùy thuộc vào trạng thái bề mặt bê tông)
Môi trường thi công:	Nhiệt độ tối thiểu: + 10°C Nhiệt độ tối đa: + 40°C Độ ẩm tương đối tối đa của không khí là 80%

THI CÔNG:

Chuẩn bị bề mặt:	Bề mặt bê tông phải được vệ sinh sạch các tạp chất như bụi bẩn, dầu, mỡ, các lớp sơn, các chất phủ bảo vệ cũ... bằng các thiết bị, dụng cụ thích hợp. Nhằm tạo điều kiện cho vật liệu thấm thấu sâu, bê tông nên được làm khô đến độ ẩm thích hợp ($\leq 12\%$).
Điều kiện bề mặt:	Bề mặt phải đạt cường độ tối thiểu (cường độ nén: ≥ 20 MPa, cường độ kéo: ≥ 1.5 MPa). Bề mặt nền phải bằng phẳng, đặc chắc, khô ráo, các tạp chất, mảnh vỡ, bụi bẩn phải được vệ sinh đúng yêu cầu.
Thi công	Dùng ru-lô hoặc máy phun áp lực thấp để phân bố đều vật liệu lên bề mặt bê tông theo định mức thích hợp (tùy thuộc vào trạng thái bề mặt bê tông). Sau khoảng 30 phút (khi vật liệu bắt đầu tạo gel), dùng vòi phun nước sạch phun đều một lượng nước thích hợp vừa đủ để tái phân tán (bằng chổi quét hoặc máy chà sàn chổi cước) lượng vật liệu còn trên bề mặt bê tông. Sau khi bề mặt bắt đầu khô trở lại, dùng vòi phun nước rửa sạch là làm khô bằng giẻ lau hoặc máy hút bụi ướt.
Vệ sinh	Dùng nước sạch vệ sinh thiết bị, dụng cụ ngay sau khi thi công và trước khi vật liệu đóng rắn.
An toàn	BestHard SS150 có tính kiềm. Không nên tiếp xúc lâu với da. Nên trang bị bảo hộ. Nếu sản phẩm rơi vào mắt, mũi, miệng, nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm

BESTMIX CORPORATION**HEAD OFFICE:**

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web:bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235