VINKEMS® 2IN1 SKIMCOAT

Bột bả tường đa năng

MÔ TẢ

Sản phẩm **Vinkems® 2IN1 SKIMCOAT** là sản phẩm bột bả cao cấp được thiết kế đặc biệt để có thể thi công lớp dày đến 6mm trực tiếp lên bề mặt bê tông, xi măng và gạch nung. Sản phẩm được thiết kế để thay thế đồng thời vữa tô và bột trét tường. Công tác đánh nhám và sơn phủ có thể tiến hành trực tiếp trên bề mặt mà không cần phải thi công thêm lớp bột trét tường.

ƯU ĐIỂM

- Dễ thi công
- Độ kết dính cao
- Khả năng giữ nước tốt
- Có thể tiến hành thi công lớp dày đến 6mm
- Sản phẩm có khả năng bù co ngót và chống lại các vết nứt do quá trình co ngót của vật liệu
- Sau khi hoàn thiện, bề mặt không cần trát và sơn lót
- Cường độ cao hơn bột trét thông thường
- Thích hợp cho việc sử dụng cả trong nhà và ngoài trời.

NƠI SỬ DỤNG

- Trát hoàn thiện trước khi tiến hành công tác sơn nước hoặc giấy dán tường cho tường bê tông và gạch mà không cần thi công thêm lớp bột trét tường thông thường.
- Sửa chữa và làm đẹp các bề mặt và những vết rỗ nhỏ khi tháo dỡ ván khuôn.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng : Bột
- Màu : Xám hoặc xám trắng
- Cường độ nén theo tiêu chuẩn ASTM C-109 (28 ngày) : ≥ 7.5 Mpa
- Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn : ≥ 0.5 Mpa
  - Sau khi ngâm nước (72h) : 0,5
  - Sau khi thử chu kì sốc nhiệt : 0,3
- Thời gian thi công : Tối đa 90 phút, tuỳ thuộc vào điều kiện thi công
- Tỷ trọng (khi đã được trộn) : ~ 1.7 kg/lít.
- Bề dày thi công tối đa mỗi lớp : ≤ 6 mm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Chuẩn bị tốt, sạch bề mặt cấu trúc để kết dính tốt bằng cách đục bỏ tạp chất, bụi dơ, xi măng mảng bám.
- Đục, cạo sạch các vết dầu, mỡ, chất bảo dưỡng bám trên bề mặt bê tông, vữa…
- Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ lớn cần được sửa chữa, dặm vá bằng vữa.
- Bão hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước đối với các bề mặt quá khô và hút nước.

www.vinkems.com.vn

Trộn

- Tỷ lệ trộn: 6 đến 7 lít nước cho 1 bao 20 kg.
- **Vinkems® 2IN1 SKIMCOAT** được trộn trực tiếp với nước sạch theo tỷ lệ 30% đến 35% trên trọng lượng bột.
- Nên đổ bột vào thùng trộn đã có nước định lượng sẵn và trộn đều từ 5-10 phút cho tới khi đạt được độ dẻo thi công. Sau đó, để hỗn hợp vữa trộn 7-10 phút và trộn lại một lần nữa trong khoảng thời gian 1-2 phút để đảm nước và các hợp chất đã hoà tan đều và hoàn toàn trong hỗ hợp vữa. Nên trộn bằng cần trộn khoan tay tốc độ chậm (≤600 vòng/ phút)
- Thi công ngay sau khi trộn. Nên trộn thành từng mẻ vừa đủ để thi công.

Thi công

- Dùng bàn bả, bả hỗn hợp vữa trát lên tường với chiều dày thích hợp. Lưu ý, không thi công lớp dày hơn 6mm cho mỗi lần bả. Có thể thi công nhiều lớp để đạt được độ dày theo yêu cầu. Tuy nhiên, độ dày tối đa của tổng các lớp vữa không nên vượt quá 2cm.
- Khi cần thi công lớp tiếp theo, thời gian chờ tối thiểu giữa các lớp là 8 giờ, tuỳ thuộc vào nhiệt độ và điều kiện môi trường, và độ dày của lớp thi công trước. Nên bảo hoà bằng nước cho lớp thi công trước nếu thời gian chờ giữa các lớp là hơn 14 giờ hoặc khi bê mặt của lớp vữa thi công trước đã khô hoàn toàn.
- Có thể tiến hành đánh ráp sau 18 giờ kể từ lúc thi công và kết thúc sớm nhất có thể. Tiến hành đánh ráp quá trễ sẽ gặp nhiều khó khăn vì bề mặt lớp bả trở nên quá cứng.

Định mức vật liệu

- ~ 11.8 lít vữa/bao 20 kg.
- 1 lít vữa/m^2 cho chiều dày 1mm.

ĐÓNG GÓI

- 20 kg/bao

TUỔI THỌ - LƯU TRỮ

- 6 tháng trong bao bì nguyên chưa mở. Nên lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát.

VỆ SINH

- Rửa sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước trước khi vữa đông kết.

BẢO DƯỠNG

- Ở điều kiện mát mẻ, không tiếp xúc trực tiếp với anh nắng gay gắt hoặc nhiệt độ quá cao, sản phẩm không cần công tác bảo dưỡng giữ ẩm.
- Trong điều kiện thời tiết nóng, có gió và chịu nắng trực tiếp, nên làm ướt bề mặt và phủ tấm polyethylene trong thời gian tối thiểu 3 ngày. Không nên dùng chất bảo dưỡng gốc dung môi.

AN TOÀN

- Tránh để các vật liệu lỏng và bột tiếp xúc với da và mắt, nên mặc trang phục bảo hộ lao đông và kính bảo vệ.
- **Vinkems® 2IN1 SKIMCOAT** là sản phẩm gốc xi măng nên mang tính kiềm. Nên tiến hành các biện pháp cẩn trọng để giảm tối thiểu việc tiếp xúc với da. Nếu sản phẩm bị vương vào mắt nên rửa nhiều bằng nước lạnh và đến cơ sở y tế nơi gần nhất.

Updated: Jan. 2024

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

VINKEMS CO.,LTD
49B Road C, Linh Trung III Export Processing Zone & Industrial Park., Trang Bang, Tay Ninh Province, Vietnam
Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn